

Mintavételi Utasítás

MVU-32-W













Vizsgálandó: Betonra agresszív szén-dioxid
Mintatípusok: Vizek

Szükséges mintavételi edény:

- 1 db jól zárható teflonbetétes kupakú, 0,5 literes barna üveg,
- 1 db jól zárható teflonbetétes kupakú, 0,5 literes barna üveg, 10 g kalcium-karbonáttal ellátva

Szükséges mintamennyiség: 2 x 0,5 liter

Alkalmazott címke:

EGYÉB  000000000000  WESSLING Hungary Kft. Tel.: +36 1 872 3600  <input type="checkbox"/>	0000000		EGYÉB  000000000000 MINTAVÉTELI ADATAI	MINTA JELE						
	0000000			HELY						
	0000000			IDŐ		év	hó	nap	óra	perc
	0000000			SZERVEZET			SZEMÉLY			
	0000000			MEGRENDELŐ						
	0000000			PROJEKT						
	0000000			TARTÓSÍTÁS <input type="checkbox"/> Na ₂ S ₂ O ₃			VIZSGÁLAT		MINTA- VÉTELI UTASÍTÁS 	
				HÜTÉS						

Eljárás:

1. Töltse **teljesen tele, buborékmentesen** a mintavételi edényeket a mintával, vigyázva arra, hogy a kalcium-karbonátot ne öblítse ki az edényből.
2. Tartsa az edényt a mintavételi hőmérsékletén ± 5 °C-on a laboratóriumba érkezésig!

Laboratóriumba érkezés ideje mintavételtől számítva ne legyen több, mint **2 nap**.

Mintavétellel kapcsolatos kérdés esetén mintaátvételi részlegünk munkatársai hétköznap 7:30 – 18:00 között állnak rendelkezésére az (1) 8723606 telefonszámon.



Filep Zoltán
laboratóriumvezető